



EPOXIT PIUMA

Epoxit Piuma è una pasta bicomponente, autoindurente.

Ha la medesima plasmabilità e modellabilità di un'ottima creta.

Aderisce, incollandosi perfettamente, a supporti in resina poliestere, epossidica, legno, carta e cartone.

Non presenta ritiri dimensionali in fase di indurimento.

Una volta solidificata è dura e compatta, ulteriormente lavorabile utilizzando carte abrasive, trapani e frese.

Resiste all'esposizione in esterno, allo sbalzo termico, all'acqua a continuato scorrimento.

Tutto qui?

No, è anche leggerissima, dieci volte più leggera di una comune creta.

Talmente leggera da galleggiare.

Caratteristiche

Pasta della densità della creta

Bicomponente

Autoindurente

ULTRALEGGERA

Dura e resistente meccanicamente

Tempo di modellatura: da 3 a 6 Ore

Tempo di indurimento: 24 Ore

Carteggiabile

Fresabile

Forabile

Verniciabile con acrilici e smalti.

Resiste all'esposizione in esterno

Resiste all'acqua

Galleggia

Istruzioni

ad ogni parte del componente A, unire una parte uguale del componente B (100 gr. A+100 gr. B in peso).

Impastare con molta cura per circa 2 minuti sino a che il colore della pasta diventi uniforme.

Utilizzare Epoxit Piuma come se si trattasse di una creta, modellandola tal quale o utilizzandola per rivestire manufatti in carta, cartone, legno, ferro, plastica, ecc...

Il tempo di lavorabilità dall'impasto iniziale è di circa 3 - 6 Ore (per aumentare il tempo di lavorabilità ad ogni 100 gr. di A aggiungere 50 gr. di B)

Il tempo di solidificazione è di 24 Ore

La superficie può essere, nella fase morbida, lisciata utilizzando acqua o alcool denaturato umettandosi le dita e ripassandole sulla pasta ancora fresca.

Modellabile a piacere sia utilizzando le dita che con punte, spatole e mirette esattamente come una creta.

Autosolidifica in 24 Ore complessive dall'impasto iniziale.

La superficie solida può essere carteggiata, fresata, forata.

Sovraverniciabile sia con acrilici che con smalti (anche Nitro).

Leggerissima, i manufatti realizzati galleggiano (circa 8 - 10 volte più leggera della comune creta)

Resistente a colpi ed urti.

I manufatti solidificati non emanano odori, non esalano alcuna sostanza.

Durante le fasi di impasto e di prima modellatura utilizzare guanti usa e getta.

Non toccare gli occhi con le mani sporche di Epoxit Piuma.

Prodotto destinato a professionisti.

Foto

